

DuPont™ Delrin® 300ATB BK000

ACETAL RESIN

产品

Delrin®聚甲醛树脂的共性包括优异的机械性能和物理性能比如高机械强度和刚性，优异的耐疲劳性能和抗冲击性，同时具有突出的耐潮湿、汽油、润滑剂、溶剂和多种其他中性化学品。Delrin®聚甲醛树脂还具有优良尺寸稳定性和良好的电绝缘性能，具有天然弹性、自润滑，可制成多种颜色和特殊规格。

Delrin®聚甲醛树脂通常应用于具有严苛要求的汽车、家用电器、运动、工业工程、电子和消费品工业。

Delrin® 300ATB BK000是一种增韧，静电分散，中等粘度均聚甲醛

| 总说明 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
|------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|
| 树脂鉴别 | POM-ICD | - | ISO 1043 |
| 产品标识码 | POM-ICD | - | ISO 11469 |
| 流变性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| 熔体体积流动速度, MVR | 2.3 | cm ³ /10min | ISO 1133 |
| 温度 | 190 | °C | ISO 1133 |
| 负荷 | 2.16 | kg | ISO 1133 |
| 熔体质量流动速率 | 3 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔体质量流率, 温度 | 190 | °C | ISO 1133 |
| 熔体质量流率, 载荷 | 2.16 | kg | ISO 1133 |
| 模塑收缩率, 平行 | 1.7 | % | ISO 294-4, 2577 |
| 模塑收缩率, 垂直 | 1.5 | % | ISO 294-4, 2577 |
| 机械性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂应力 | 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 16 | % | ISO 527-1/-2 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | | | ISO 179/1eA |
| +23°C | 8 | kJ/m ² | |
| -30°C | 6 | kJ/m ² | |
| 悬臂梁缺口冲击强度, 23°C | 7 | kJ/m ² | ISO 180/1A A |
| 洛氏硬度 | 75 | - | ISO 2039-2 |
| A: Assessed | | | |
| 热性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| 熔融温度, 10°C/min | 178 | °C | ISO 11357-1/-3 |
| 热变形温度 | | | ISO 75-1/-2 |
| 1.80 MPa | 70 | °C | |
| 0.45 MPa | 135 | °C | |
| 线膨胀系数, 平行 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 线膨胀系数, 垂直 | 120 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
| 燃烧性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) |
| 燃烧速率, 厚度: 1毫米 | <80 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
| 电性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| Surface resistivity, conductive plastics | 20000 | Ohm | ASTM D 4496 |
| Volume resistivity, conductive plastics | 1000 | Ohm*m | ASTM D 4496 |
| 其它性能 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| 密度 | 1410 | kg/m ³ | ISO 1183 |
| 注塑 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| 建议干燥 | 是 | - | - |
| 干燥温度 | ≥ 80 | °C | - |
| 干燥时间, 除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - |
| 加工前水分含量 | ≤ 0.05 | % | - |

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 13376231168

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



DuPont™ Delrin® 300ATB BK000

ACETAL RESIN

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 好的熔体温度 | 205 | °C | - |
| 注塑 熔体温度 | 200 | °C | - |
| 注塑 熔体温度 | 210 | °C | - |
| 好的模具温度 | 50 | °C | - |
| 模具温度 | 40 | °C | - |
| 模具温度 | 60 | °C | - |
| 保压范围 | 60 - 80 | MPa | - |
| 保压时间 | 7.5 | s/mm | - |
| 薄膜挤出成型 | 数值 | 单位 | 测试标准 |
| 干燥温度 | 75 - 85 | °C | - |
| 干燥时间, 除湿干燥机 | 2 - 4 | h | - |
| 加工前水分含量 | ≤ 0.05 | % | - |
| 好的熔体温度 | 200 | °C | - |
| 熔体温度范围 | 195 - 205 | °C | - |

典型数据

| | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 加工方法 | <ul style="list-style-type: none">• 注塑• 异型材挤出成型 | <ul style="list-style-type: none">• 片材挤出成型• 其它挤出成型 | |
| 供货形式 | <ul style="list-style-type: none">• 粒料 | | |
| 特殊性能 | <ul style="list-style-type: none">• 提高导电性 | <ul style="list-style-type: none">• 防静电的 | |
| 地区供应 | <ul style="list-style-type: none">• 北美• 欧洲 | <ul style="list-style-type: none">• 亚太• 中南美洲 | <ul style="list-style-type: none">• 中东/非洲• Global |




DuPont™ Delrin® 300ATB BK000


ACETAL RESIN

图表

粘度 - 剪切速度



剪切应力 - 剪切速度



修订：2019-03-22

Page: 3 of 6

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 13376231168

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600


Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



DuPont™ Delrin® 300ATB BK000

ACETAL RESIN

应力 - 应变.



修订：2019-03-22

Page: 4 of 6

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 13376231168

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11




Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.

DuPont™ Delrin® 300ATB BK000

ACETAL RESIN

正割模量 - 应变.



修订：2019-03-22

Page: 5 of 6

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 13376231168

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600


Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



DuPont™ Delrin® 300ATB BK000

ACETAL RESIN

比容 - 温度(pvT)



联系杜邦以获得材料安全物性数据表、一般指南和/或其他关于排风、处理、清洗、干燥等的相关信息。除非特别指定，ISO机械性能测试样条厚度为4mm (Hytrell® 2mm)，IEC电性能测试样品厚度为2mm，所有的ASTM性能测试样条厚度为3.2mm，测试温度为23°C。

这里阐明的信息是免费提供的，基于杜邦认为可靠的技术数据且在材料性能的通常范围内。仅供具有专业技能的人使用，由其自行判断和承担风险。

这些数据不可以用作以建立技术说明规范，或者作为设计依据单独使用；我们提供处理预警信息是基于我们理解使用者会自行判断其特殊的使用条件不会对其产生健康或者安全危害。

由于产品使用和废弃的条件超出了本公司的控制范围，本公司对于本信息的使用不做任何保证，不论明示或暗示，亦不承担任何责任。

对于任何材料，制定规范前必须在终端使用条件下进行评估。

这里的任何信息不能作为使用专利或者侵犯专利权的许可。

警告：不要用于涉及永久植入人体的医疗应用。

如果需要其他医疗方面的应用，请联系杜邦销售代表并阅读医疗应用警告H-50103-5。

Copyright© 2017杜邦公司版权所有杜邦椭圆形商标，DuPont™, The miracles of science™ and 以及所有标有® 或™的产品是杜邦公司或其分支机构关联公司的商标或者注册商标。

修订：2019-03-22

Page: 6 of 6

To find out more, visit [DuPont Performance Polymers](#) or contact nearest DuPont location.

China
Tel: +86 13376231168

Asia Pacific
Tel: +81 3 5521 8600

Europe/Middle East/Africa
Tel: +41 22 717 51 11



Copyright 2017 DuPont. The DuPont Oval Logo is a trademark or registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. All rights reserved.